

DOMOLACK-BT

Ασφαλτικό βερνίκι

Περιγραφή:

Το **DOMOLACK-BT** είναι ένα ασφαλτικό βερνίκι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, δωμαίων, μπαλκονιών κλπ., καθώς και για αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών στο υπέδαφος. Επίσης χρησιμοποιείτε και ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτοπανων.

Ενδείκνυται για επιφάνειες από:

- ▶ Σκυρόδεμα και ελαφροσκυροδεμα
- ▶ Τσιμενοκονία και τούβλα
- ▶ Μέταλλο και ξύλο

Πλεονεκτήματα:

Προσφέρει:

- ▶ Πολύ καλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια
- ▶ Υψηλή στεγανότητα
- ▶ Μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο
- ▶ Γρήγορο στέγνωμα
- ▶ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Μεταλλικό δοχείο
Συσκευασία:	5 lit 17lit
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 12 Μήνες
Χρώμα:	Μαυρο

Ειδικό Βάρος:	0,97 kg/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 5°C
Σημείο ανάφλεξης:	40° C min

Προεργασία Υποστρώματος:

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ. Τυχόν κενά στο σκυρόδεμα πρέπει να γεμίζονται.

Εφαρμογή:

- ▶ Πριν από την χρήση ανακατεύουμε καλά το υλικό μέσα στο κουτί.
- ▶ Το **DOMOLACK-BT** επαλείφεται με βούρτσα ή ρολό σε μια έως τρεις στρώσεις.
- ▶ Το **DOMOLACK-BT** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι και να αραιωθεί έως 30 % με διαλύτη η βενζίνη .

DOMOPAST FLEX

Κατανάλωση:

Σε μμεταλλικές επιφάνειες:

100-150 g/m²/στρώση.

Σε επιφάνειες σκυροδέματος:

250-300 g/m²/στρώση.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Τα εργαλεία καθαρίζονται με διαλύτη η βενζίνη, όσο το **DOMOLACK-BT** είναι ακόμα νωπό.
- ▶ Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο και μακριά από εστίες φωτιάς.
ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.
- ▶ Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35°C και σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Δ είναι 750g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν DOMOLACK-BT έχει μέγιστη περιεκτικότητα <750 g/l ΠΟΕ.