

FLEX plus

Ακρυλικός ελαστικοποιητής κονιαμάτων

Περιγραφή:

Το **FLEX plus** είναι ένα ελαστομερές ακρυλικό γαλάκτωμα, κατάλληλο για τη βελτίωση της ελαστικής παραμόρφωσης και της στεγανότητας σε τσιμεντοειδή επαλειφόμενα στεγανωτικά κονιάματα, υδραυλικές κόλλες πλακιδίων και τσιμεντοκονιάματα.

Ενδείκνυται ειδικά για:

- ▶ Ελαστικοποίηση των επαλειφόμενων τσιμεντοειδών στεγανωτικών κονιαμάτων όταν η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί παρουσιάζει ή αναμένεται να παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές (Πισίνες, δώματα, μπαλκόνια, κτλ.)
- ▶ Ελαστικοποίηση των υδραυλικών κολλών πλακιδίων, για τοποθέτηση πλακιδίων σε υποστρώματα που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές ή δονήσεις (ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικά υποστρώματα κτλ.)

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

- ▶ Αυξάνει την υδατοστεγανότητα των κονιαμάτων
- ▶ Αυξάνει την ικανότητα ελαστικής παραμόρφωσης
- ▶ Μειώνει την πιθανότητα συρρίκνωσης και ρηγμάτωσης
- ▶ Αυξάνει την αντίστασή των κονιαμάτων σε κύκλους ψύξης και απόψυξης.

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο, δεξαμενή
Συσκευασία:	1kg, 4kg 20kg και 1000kg
Αποθήκευση:	Ελάχιστο 18 Μήνες
Χρώμα:	Λευκό
Ειδικό Βάρος:	1,00kg/l

Ελαστικοποίηση επαλειφόμενων τσιμεντοειδών στεγανωτικών:

Πλήρης ελαστικοποίηση

Το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος AQUADOM προστίθεται σε 10 kg **FLEX plus** υπό συνεχή ανάδευση, καθώς και μικρή ποσότητα νερού εάν απαιτείται (περίπου 1 kg), ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα.

Μερική ελαστικοποίηση

Σε περιπτώσεις που η απαίτηση σε ελαστικότητα είναι μικρότερη, μπορούμε να αναμίξουμε 25kg επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος AQUADOM με 5 kg **FLEX plus**, καθώς και ποσότητα νερού, ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα (περίπου 4 kg).

Ελαστικοποίηση κολλών πλακιδίων:

Πλήρης ελαστικοποίηση

Το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg κόλλας πλακιδίων προστίθεται σε 10 kg **FLEX plus** και 1-2 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση εάν απαιτείται, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα.

Μερική ελαστικοποίηση

Σε περίπτωση που η απαίτηση σε ελαστικότητα είναι μικρότερη, μπορούμε να αναμίξουμε 25 kg κόλλας πλακιδίων με 5 kg **FLEX plus**, καθώς και ποσότητα νερού, ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα (περίπου 3 kg).

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Ο χρόνος εργασιμότητας των κονιαμάτων με **FLEX plus** επιμηκύνεται ελαφρά

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Δεν περιέχει διαλύτες. Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

[Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούν χωρίς επισήμανση. Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.