

DOMOMAT PL 700 FINE

Ρητινούχος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, Υδαταποθητικός.

Περιγραφή:

Το **DOMOMAT PL 700 FINE** είναι ένας έτοιμος σοβάς με λεπτόκοκκο αδρανές (έως και 1,3 mm), ενισχυμένος με ρητίνες. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W2 κατά EN 998-1.

Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρωμων, υδαταποθητικών επιχρισμάτων με λεία μορφή, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα **DOMOMAT A 400 FIBER**, χρησιμοποιείται ως σύστημα για την εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών.

Κατάλληλο ως τελικό επίχρισμα επάνω σε όλα τα συνηθισμένα οικοδομικά υλικά:

- ▶ Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
- ▶ Σοβά & γυψοσοβά
- ▶ Σκυρόδεμα
- ▶ Σταθερά πλαστικά χρώματα
- ▶ Ξύλο & MDF
- ▶ γυψοσανίδες
- ▶ τσιμεντοσανίδες

για

- ▶ Τοίχους και οροφές
- ▶ Νέες και παλιές επιφάνειες

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Το **DOMOMAT PL 700 FINE** είναι η πλέον αξιόπιστη λύση τελικής επίχρισης του κτηριακού περιβλήματος.

- ▶ Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.
- ▶ Είναι ανθεκτικό υλικό επικάλυψης το οποίο παρέχει άριστη αντοχή στο καιρό και στο χρόνο, σε χαμηλές και ψηλές θερμοκρασίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία

καθώς και σε περιβάλλον βιομηχανικό ή κοντά στη θάλασσα.

- ▶ Δεν ρηγματώνεται και δεν ξεφλουδίζει όπως οι κοινοί σοβάδες.
- ▶ Εύκολη χρήση του υλικού ,διότι απαιτεί μόνο την ανάμειξη του με νερό
- ▶ Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και διαπερατό στους υδρατμούς.
- ▶ Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Τεχνικά Δεδομένα:

Μορφή:	Τσιμεντοειδής κονία
Τύπος συσκευασίας:	Χάρτινος σάκος
Συσκευασία:	25 kg
Απόχρωση:	λευκο
Μέγεθος κόκκου	Εως 1,3 mm
Ειδικό Βάρος:	1,40 kg/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 5°C – 35° C
Χρόνος στεγνώματος:	3-4 ώρες
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 12 Μήνες
Απαίτηση σε νερό :	5,00-5,50lit / 25kg

Προεργασία Υποστρώματος:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Όπου κρίνεται απαραίτητο, πριν την εφαρμογή του **DOMOMAT PL 700 FINE**, το υπόστρωμα διαβρέχεται καλά ή ασταρώνεται με **W-PRIMER**, το οποίο μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος, εξασφαλίζοντας έτσι ομοιόμορφο χρώμα σε όλη την επιφάνεια.

DOMOMAT PL 700 FINE

Εφαρμογή:

Το **DOMOMAT PL 700 FINE** προστίθεται σε καθαρό νερό υπό ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κονίαμα με επιθυμητή εργασιμότητα. Ο αναμικτήρας που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός, για να αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του χρώματος του σοβά. Ο σοβάς διαστρώνεται με μυστρί ή φραγκόφτυαρο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με σπογγώδες τριβίδι, αφού "τραβήξει" ικανοποιητικά. Ο χρόνος εργασιμότητας του μιγματος εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Κατανάλωση:

Περίπου 1,40 kg/m² /mm. Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 2-3 mm.

Χρήσιμες Πληροφορίες:


- ▶ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το **DOMOMAT PL 700 FINE** είναι ακόμα νωπό.
- ▶ Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C.
- ▶ Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πρέπει να διαβρέχεται το επίχρισμα μετά την εφαρμογή του, έτσι ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
- ▶ Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
- ▶ Το προϊόν περιέχειτσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
- ▶ ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.

[Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούν χωρίς επισήμανση. Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε τα σαν οικοδομικά απόβλητα.


DOMOMAT Νεοχωρουδα Θεσσαλονίκης 54500 Ελλάδα
1 EN998-1 DoP No.: DOMOMAT PL 700 FINE /01
Ρητινούχος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, Υδαταποθητικός.
Υδρατμοπερατότητα: V2
Απορρόφηση νερού: W2
Πρόσφυση: : 0.6 N/mm ²
Θερμική αγωγιμότητα: λ=0,47 W/mk
Αντίδραση στη φωτιά: A1