

RELIEF

Ανάγλυφο ακρυλικό πλαστικό χρώμα

Περιγραφή:

Υψηλής ποιότητας ανάγλυφο ακρυλικό πλαστικό χρώμα νερού.

Το **RELIEF** εφαρμόζεται εξωτερικά και εσωτερικά, σε νέες ή παλιές επιφάνειες, επάνω σε όλα τα συνηθισμένα οικοδομικά υλικά, όπως:

- ▶ Κοινό σοβά και γυψοσοβά
- ▶ Μπετόν και τσιμενοκονία
- ▶ Γυψοσανίδα και τσιμετοσανίδα κτλ.

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Προσφέρει:

- ▶ Ελαστικότητα
- ▶ Στεγανότητα και προστασία των δομικών στοιχείων από την υγρασία
- ▶ Πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια
- ▶ Αντοχή σε καιρικές επιδράσεις.
- ▶ Μεγάλη καλυπτικότητα
- ▶ Γρήγορο στέγνωμα
- ▶ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο
Συσκευασία:	1kg, 5 kg 15 kg
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 12 Μήνες
Χρώμα:	Λευκό, άλλες αποχρώσεις κατά παραγγελία
Ειδικό Βάρος:	1,85 kg/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 5°C
Χρόνος στεγνώματος:	1-2 ώρες στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	2-4 ώρες

Προεργασία Υποστρώματος:

- ▶ Ρωγμές ή αρμοί γεμίζονται με την ακρυλική μαστίχη.
- ▶ Υπάρχουσες ατέλειες στο σοβά επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα.
- ▶ Τυχόν αποκαταστάσεις σοβάδων γίνονται με τα έτοιμα κονιάματα.
- ▶ Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείται στόκος σπατουλαρίσματος.
- ▶ Ακολουθεί αστάρωμα με το ακρυλικό αστάρι **W-PRIMER**, με κατανάλωση 100-200 g/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Ειδικά όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται, το **W-PRIMER** σταθεροποιεί την επιφάνειά του.

RELIEF

Εφαρμογή:

- ▶ Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό.
- ▶ Το **RELIEF** εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις.
- ▶ Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

Κατανάλωση:

Απαιτείται **1-1,5 kg/m² ανά στρώση**, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το **RELIEF** είναι ακόμα νωπό.
- ▶ Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.
- ▶ Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35°C και σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.

[Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση. Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε τα σαν οικοδομικά απόβλητα.